



# verprimer

Primer monocomponente bituminoso a base solvente

## PROGETTI D'IMPIEGO

- Realizzazione di sottofondi per la successiva posa di guaine bituminose prefabbricate, su superfici cementizie, metalliche, siano esse orizzontali che verticali, sia piane che inclinate.
- Protezione delle strutture interrato.

## PRESTAZIONI

- Migliora l'adesione dei manti impermeabili al supporto.
- Antipolvere per superfici cementizie.

## OSSERVAZIONI

- Utilizzare in ambienti e locali aerati
- Rimescolare prima dell'uso
- Nella manipolazione del **verprimer** evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.
- Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative: non disperdere il contenuto e/o l'imballo nell'ambiente.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quanto altro possa pregiudicare un efficace contatto con il supporto.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DEL SUPPORTO" rimescolare il prodotto prima dell'utilizzo: per eventuali diluizioni utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Applicare a spruzzo, pennello o spazzolone.

## DATI TECNICI

| INFORMAZIONE SUL PRODOTTO          | VALORE                 | UNITA' DI MISURA |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Tipo di prodotto                   | monocomponente         |                  |
| Peso Specifico                     | 1,05 (± 0,05)          | KG/Litro         |
| Indurimento Completo a 23°C (±3°C) | 24                     | ore              |
| Strati Prescritti                  | 1 - 2                  | n°               |
| Consumo per strato                 | 0,15 ÷ 0,2             | KG/mq            |
| Resa Materiale                     | 5 - 6                  | Mq/KG            |
| Temperatura di Utilizzo            | da + 5 °C<br>a + 35 °C |                  |
| Adhesion Test                      | maggiore di 20         | KG/cmq           |
| Colore                             | Nero                   |                  |
| Conservabilità in Magazzino        | 12                     | Mesi             |

## IMBALLO

ACC da 5 - 10 - 20 KG

## NORME DI SICUREZZA

- Vedi **SDS**.

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la icobit italia S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**icobit** italia srl

Italia, 00143 ROMA (RM)  
Viale Luca Gaurico, 9/11  
Codice Fiscale e Partita IVA 12428711001  
www.icobit.com Info@icobititalia.com